

Produktdatablad

Mesterens tak-veggmaling 02

Produktbeskrivelse:

Vannbasert interiørmaling av høyeste kvalitet og sikrer at det flotte utseende blir ivaretatt over tid. Inneholder ikke TMPD-MIB som kan forårsake heksetot.

Egenskaper:

Robust matt maling som gir en meget hvit, fyldig, pen og rengjøringsvennlig overflate. Kan brukes som grunning og topp-strøk. Fulldekkende med 2 strøk på de fleste overflater.

Bruksområde:

Benyttes på slette tak/vegger, som for eksempel: bygningsplater, puss, overmalbar tapet, glassfiberstrie, betong, vev og sandsparkel.

Fysikalske data:

Type:	Vannbasert vinylpolymer
Farger:	Hvit.
Tykkelse:	
Vanntynnbar:	Anbefales ikke
Inntrenging:	
Glans:	02 matt.
Holdbar:	2 år, frostfritt i uåpnet spann.
Tørrestoff i volum %:	47 – avhengig av farge.
Viskositet:	Verdi: 2000-35000 mPa.s – Testmetode: Brookfield DV-I sp64 6rpm.
VOC – innhold:	Verdi: < 30 g/l.

Bruksdata:

Anbefalt filmtykkelse, tørr:	35 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt:	75 mikrometer
Anbefalt forbruk:	7-10 kvm pr. liter, avhengig av underlaget
Påføringsmetode:	Egnet pensel, rulle eller malingsprøyte
Veiledende data for malingsprøyte (HT Sprøyte):	
Dyse:	
Viftevinkel (grader):	
Malingstrykk (bar):	
Tørketider (ved 20 gr.C, 65% R.H og 35 my filmtykkelse, tørr):	
Støvtørr:	Ca. 2 timer
Overmalbar:	Ca. 6 timer
Rengjøringsmiddel:	Vann og såpe eller annet egnet rengjøringsmiddel

Sikkerhetsdatablad:

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad av Teknologisk Institutt for dette produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

Brannfareklasse:

Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Ved brann dannes tykk svart røyk.

Diverse:

Produsent:	Drywood Coatings B.V - Nederland
Brekking:	Kan brekkes på de fleste blandemaskiner
Emballasjestørrelser:	3 og 10 liter
Anmerkninger:	Røres før bruk. Underlaget og luftens temperatur må være minimum + 10 grader. Tilsetning av fremmede oljer må ikke forekomme. Fraktes og lagres frostfritt.

Bruksanvisning:**Forarbeid:**

Underlaget skal være tørt, rent, støv – og fettfritt.

Forbehandling:

Tidligere behandlet:

Fjern løs maling. Reparer skader med egnet sparkel. Gammel maling mattes ned med egnet slipepapir og avstøves.

Ubehandlet:

Ingen spesielle tiltak utover forarbeid.

Mellomstrøk/toppstrøk:

Påfør 2 strøk med Mesterens takmaling 02. På sugende, porøse underlag anbefales det å male 3 strøk for å unngå skjolder.

Generelt:

Ved renhold anbefales bruk av mikrofiberkluter med rent vann eller lett såpevann.

Drywood Coating er KOMO sertifisert og medlem av Coatings Care.



Ytterligere informasjon:

Opplysninger på dette produktdatabladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring over tid. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre oppgitte data. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forarbeid, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring med mer. Er det tvil ved bruk av produktet be om ytterligere informasjon.

Drywood Norge AS
Kilengaten 18 B
3117 TØNSBERG
Tlf.: 333 80 504

Revidert: 23-8-2017