

Produktdatablad

Mesterens heftgrunn

Produktbeskrivelse:

Vannbasert grunning for interiør og som kan brukes til vinduer, dører og andre trekonstruksjoner.

Egenskaper:

Drypper lite og tørker raskt.

Bruksområde:

Benyttes på nytt treverk og MDF panel

Fysikalske data:

Type:	Basert på akryl og alkyd
Farger:	Hvit nyanse
Tykkelse:	
Vanntynnbar:	Ja, men ikke å anbefale
Inntrenging:	
Glans:	halvblank
Holdbar:	12 måneder, frostfritt i uåpnet spann
Tørrstoff i volum %:	Ca. 35%
Viskositet:	Verdi: 2000-3500 mPa.s – Testmetode: Brookfield DV-I sp64 6rpm
VOC – innhold:	Verdi: < 30 g/l

Bruksdata:

Anbefalt filmtykkelse, tørr:	60-65 mikrometer?
Anbefalt filmtykkelse, våt:	120-140 mikrometer
Anbefalt forbruk uhøvlet treverk:	6-8 kvm pr. liter
Anbefalt forbruk høvlet treverk:	8-10 kvm pr. liter
Påføringsmetode:	Egnet pensel eller malingsprøyte.
Veiledende data for malingsprøyte (HT Sprøyte):	
Dyse:	0,013
Viftevinkel:	40-60 grader
Malingstrykk:	150-180 kg
Tørketider (ved 20 gr.C, 65% R.H og 35 my filmtykkelse, tørr):	
Støvtørr:	Ca. 30 minutter.
Overmalbar:	Ca. 4 timer
Rengjøringsmiddel:	Vann og såpe eller annet egnet rengjøringsmiddel.

Sikkerhetsdatablad:

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad av Teknologisk Institutt for dette produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks 100 g/l VOC

Brannfareklasse:

Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Ved brann dannes tykk svart røyk

Diverse:

Produsent:	Drywood Coatings B.V - Nederland
Brekking:	Kan ikke brekkes
Emballasjestørrelser:	1-2,5 og 10 liter
Anmerkninger:	Røres før bruk.. Fraktes og lagres frostfritt.

Bruksanvisning:**Forarbeid:**

Underlaget skal være tørt, rent, støv – og fettfri.

Forbehandling:

ingen

Grunning:

ingen

Mellomstrøk/toppstrøk:

Påføres med egnet kost, rull eller malingsprøyte.

Generelt:

For å sikre et godt resultat og lang holdbarhet er det viktig å påføre nok maling på kanter og høvlede flater/detaljer. Minimum 1 strøk. Avrund skarpe kanter.

. Maling på brannbeskyttet

Materialet kan gi avflaking/saltutfelling. For mer informasjon se; www.drywood.no og sikkerhetsdatablad.

Drywood Coating er KOMO sertifisert og medlem av Coatings Care.

Ytterligere informasjon:

Opplysninger på dette produktdatabladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring over tid. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre oppgitte data. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forarbeid, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring med mer. Er det tvil ved bruk av produktet be om ytterligere informasjon.

Drywood Norge AS
Kilengaten 18 B
3117 TØNSBERG
Tlf.: 333 80 504

23-8-2017