

# Produktdatablad

## Mesterens husgrunning

### Produktbeskrivelse:

Alkydmodifisert akrylgrunning for utvendig bruk på treverk og mur. Brukes som grunning i system med Mesterens husmaling. Grunningen har en unik inntrenging i nytt treverk, selv med høyt fuktinnhold (opp til 21%). Når Mesterens husgrunning trenger inn erstatter alkydharpiksen vannet som fordamper. Dette fører til meget bra vedheft, treverket stabiliseres og risiko for sprekkdannelser reduseres kraftig, nærmest lik null.

### Egenskaper:

Meget enkel å påføre og tørker raskt.

### Bruksområde:

Benyttes på nytt treverk eller panel som er skrapet ned, også trykkimpregnert.

### Fysikalske data:

Type:	Basert på akryl og alkyd
Farger:	Kan ikke tilsetning farger da dette kan svekke produktets egenskaper
Tykkelse:	Avhengig av underlaget
Vanntynnbar:	Nei
Inntrenging:	Opp til 6 treceller inn i uhøvlet treverk (Furu)
Glans:	Ca. 60, halvblank
Holdbar:	12 måneder, frostfritt i uåpnet spann.
Tørrestoff i volum %:	Ca. 16
Viskositet:	Verdi: 30000-40000 mPa.s – Testmetode: Brookfield DV-I sp64 6rpm
VOC – innhold:	Verdi: < 50 g/l

### Bruksdata:

Anbefalt filmtykkelse, tørr:	30 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt:	190-200 mikrometer
Anbefalt forbruk uhøvlet treverk:	4-6 kvm pr. liter
Anbefalt forbruk høvlet treverk:	6-8 kvm pr. liter
Påføringsmetode:	Langbustet pensel, rull eller malingsprøyte
<b>Veiledende data for malingsprøyte (HT Sprøyte):</b>	
Dyse:	0,013
Viftevinkel:	40-60 grader
Malingstrykk:	150-180 kg
<b>Tørketider (ved 20 gr.C, 65% R.H og 35 my filmtykkelse, tørr):</b>	
Støvtørr:	Ca. 30 minutter.
Overmalbar:	Ca. 4 timer
Rengjøringsmiddel:	Vann og såpe eller annet egnet rengjøringsmiddel

**Sikkerhetsdatablad:**

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad av Teknologisk Institutt for dette produktet.  
EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks 100 g/l VOC.

**Brannfareklasse:**

Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Ved brann dannes tykk sort røyk.

**Diverse:**

Produsent:	Drywood Coatings B.V - Nederland
Brekking:	
Emballasjestørrelser:	1, 4 og 10 liter
Anmerkninger:	Røres godt før bruk. Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingsfilmen er tørr. Temperaturen i luften og underlaget må være over + 8 grader. Husk endevedsbehandling. Tilsetning av fremmede oljer må ikke forekomme. Fraktes og lagres frostfritt.

**Bruksanvisning:**

<b>Forarbeid:</b>
Underlaget skal være tørt, rent, støv – og fettfritt.
<b>Forbehandling:</b>
Nytt treverk, som har stått ubehandlet i lengre enn 4 uker rengjøres med husvask og pusses lett i fiberretningen. Blødende tresorter bør forbehandles med egnet grunning.
<b>Grunning:</b>
Bart, friskt treverk påføres 1 strøk grunning som strykes godt ut. Bar endeved må også grunnes grundig.
<b>Mellomstrøk/toppstrøk:</b>
Etter grunning påføres 2 strøk Mesterens husmaling, anbefaler 3 strøk på sørsiden og værtutsatte steder. Påføres med egnet kost, rull med etterstryking eller malingsprøyte.
<b>Generelt:</b>
For å sikre et godt resultat og lang holdbarhet er det viktig å påføre nok grunning/maling på kanter og høvlede flater/detaljer. Utstikkende profil (fjæren) på kledningsbord kan ved fresing få en hinne som maling får dårlig heft på. Viktig at utstikkende profil blir pusset/rubbet for bedre vedheft.
Minimum 1 strøk grunning (30 mikrometer tørrfilm). Spesielt er endevenden ned mot vannbrettet på vindu viktig å grunne/male før det blir satt opp. Avrund skarpe kanter. Sol på halvtørr grunning/maling kan gi skinntørring og solblærer. Dugg kan gi mattskjolder. Vær oppmerksom på fuktproblemer.
For mer informasjon se; <a href="http://www.drywood.no">www.drywood.no</a> , FDV og sikkerhetsdatablad.

Drywood Coating er KOMO sertifisert og medlem av Coatings Care.



#### Ytterligere informasjon:

Opplysninger på dette produktdatabladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring over tid. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre oppgitte data. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forarbeid, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring med mer. Er det tvil ved bruk av produktet be om ytterligere informasjon.

**Drywood Norge AS**  
**Kilengaten 18 B**  
**3117 TØNSBERG**  
**Tlf.: 333 80 504**

Revidert: 17.07.14