

# Produktdatablad

## Mesterens murlaling

### Produktbeskrivelse:

Alkydmodifisert akrylmaling for utvendig bruk på mur/trevegger. Brukes som mellomstrøk og toppstrøk i system med Mesterens husgrunning. Dekkende utendørs beskyttelse med meget god fargestabilitet og lang værbestandighet.

### Egenskaper:

Drypper lite og tørker raskt. Meget enkel å påføre. Beholder farge- og glans over lang tid. Produktet er grunnet overflatestrukturen meget motstandsdyktig mot sopp.

### Bruksområde:

Benyttes på ny og tidligere behandlede vertikale mur/trevegger. Og som toppstrøk på teglstein og metall. Ny murvegg og metall må grunnes først med egnet grunning/impregnering.

### Fysikalske data:

Type:	Basert på akryl og alkyd
Farger:	Blandes i de fleste kjente farger. NCS, Ral, etc.
Tykkelse:	Kan påføres opp til 1000 mikrometer tykkelse uten sig
Vanntynnbar:	Opp til 10%
Inntrenging:	
Glans:	20 halvblank
Holdbar:	12 måneder, frostfritt i uåpnet spann
Tørrestoff i volum %:	Ca. 35 – avhengig av farge
Viskositet:	Verdi: 30000-40000 mPa.s – Testmetode: Brookfield DV-I sp64 6rpm
VOC – innhold:	Verdi: < 100 g/l

### Bruksdata:

Anbefalt filmtykkelse, tørr:	200-350 mikrometer- avhengig av ønsket holdbarhet
Anbefalt filmtykkelse, våt pr. strøk:	570-980 mikrometer- avhengig av ønsket holdbarhet
Anbefalt forbruk:	Avhengig av underlaget
Påføringsmetode:	Egnet rull, pensel eller malingsprøyte.
<b>Veiledende data for malingsprøyte (HT Sprøyte):</b>	
Dyse:	0,015
Viftevinkel:	40-60 grader
Malingstrykk:	150-180 kg
<b>Tørketider (ved 20 gr.C, 65% R.H og 35 my filmtykkelse, tørr):</b>	
Støvtørr:	Ca. 30 minutter.
Overmalbar:	Ca. 2 timer
Rengjøringsmiddel:	Vann og såpe eller annet egnet rengjøringsmiddel

**Sikkerhetsdatablad:**

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad av Teknologisk Institutt for dette produktet.  
EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks 100 g/l VOC.

**Brannfareklasse:**

Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Ved brann dannes tykk sortrøyk.

**Diverse:**

Produsent:	Drywood Coatings B.V - Nederland
Brekking:	Kan brytes på de fleste blandemaskiner.
Emballasjestørrelser:	A-B-C Baser 2,7 og 9 liter
Anmerkninger:	Røres før bruk. Sjekk om fargen er riktig. Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingsfilmen er tørr. Temperaturen i luften og underlaget må være over + 8 grader. Tilsetning av fremmede oljer må ikke forekomme. Fraktes og lagres frostfritt. Baser må ikke brukes ublandet.

**Bruksanvisning:**

<b>Forarbeid:</b>
Underlaget skal være tørt, rent, støv – og fettfritt.
<b>Forbehandling:</b>
Flatene må være tørre før videre behandling og pussarbeider bør herde i minimum 4 uker før overmaling. Alle byggetekniske mangler må utbedres før malearbeidet påbegynnes. Spesielt er fuktproblematikk viktig. Tidligere behandlet mur rengjøres med kraftvask. Løs maling, puss og kalkmaling fjernes ved skraping.
<b>Grunning:</b>
Ubehandlet mur påføres 1. strøk grunning/impregnering for mur
<b>Mellomstrøk/toppstrøk:</b>
Etter grunning/impregnering påføres 2-3 strøk Mesterens murmaling, anbefaler 3 strøk på sørsiden og værtutsatte steder. Der det tidligere er behandlet påføres 2-3 strøk Mesterens murmaling. Påføres med egnet rull, kost eller malingssprøyte.
<b>Generelt:</b>
For å sikre et godt resultat og lengst holdbarhet er det viktig å påføre nok maling, spesielt på kanter. Produktet er ikke egnet på horisontale overflater og anbefales ikke på kalkrik puss. Ubehandlet teglstein bør pusses og impregneres før malingsbehandling.
Kapillært oppsug av fukt er et stort problem i mur. Er det synlig avflassing på tidligere behandlede flater bør dette kartlegges og utbedres før ny maling påføres.
For mer informasjon se; <a href="http://www.drywood.no">www.drywood.no</a> , FDV og sikkerhetsdatablad.

**Drywood Coating er sertifisert og medlem av:****Drywood Norge AS er medlem av:**

# Treteknisk

**Mesterens hus/murmaling er testet og bekreftet motstandsdyktig mot svertesopp av:****Ytterligere informasjon:**

Opplysninger på dette produktdatabladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring over tid. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre oppgitte data. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forarbeid, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring med mer. Er det tvil ved bruk av produktet kontakt oss for ytterligere informasjon.

Drywood Norge AS  
Kilengaten 18 B, 3117 TØNSBERG  
Tlf.: 333 80 504

Revidert: 07.07.14