

# Produktdatablad

## Mesterens taksteinmaling

### Produktbeskrivelse:

Alkydmodifisert akrylmaling for utvendig bruk på takstein. Som toppstrøk etter påført impregneringsvæske.

### Egenskaper:

Mesterens taksteinmaling er elastisk, har en vannvisende teknologi og er diffusjonsåpen. Malingen er enkel å påføre, drypper lite og raskt tørkende. Har god vedheft og beskyttelse.

### Bruksområde:

Benyttes i hovedsak på takstein.

### Fysikalske data:

Type:	Basert på akryl og alkyd
Farger:	Sort og rød
Maksimal tykkelse:	1000 my våtfilm
Vanntynnbar:	
Inntrenging:	
Glans:	20 og 70
Holdbar:	12 måneder, frostfritt i uåpnet spann.
Tørrestoff i volum %:	Ca. 35 – avhengig av farge
Viskositet:	Verdi: 30000-40000 mPa.s – Testmetode: Brookfield DV-I sp64 6rpm
VOC – innhold:	Verdi: < 100 g/l

### Bruksdata:

Anbefalt filmtykkelse, tørr:	130-140 my
Anbefalt filmtykkelse, våt:	350-400 my avhengig av underlaget
Anbefalt forbruk:	
Påføringsmetode:	Egnet malingsprøyte, pensel eller rulle
<b>Veiledende data for malingsprøyte (HT Sprøyte):</b>	
Dyse:	0,012 – 0,015
Viftevinkel:	40-60 grader
Malingstrykk:	150-180 kg
<b>Tørketider (ved 20 gr.C, 65% R.H og 35 my filmtykkelse, tørr):</b>	
Støvtørr:	Ca. 30 minutter.
Overmalbar:	Ca. 5 timer – ved 15 grader , fukt 70 RL
Rengjøringsmiddel:	Vann og såpe eller annet egnet rengjøringsmiddel.

**Sikkerhetsdatablad:**

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad av Teknologisk Institutt for dette produktet.  
EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks 100 g/l VOC.

**Brannfareklasse:**

Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Ved brann dannes tykk sort røyk.

**Diverse:**

Produsent:	Drywood Coatings B.V - Nederland
Brekking:	Ferdig blandet
Emballasjestørrelser:	10 og 20 liter
Anmerkninger:	Røres før bruk. Sjekk om fargen er riktig. Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingsfilmen er tørr. Temperaturen i luften og underlaget må være over + 8 grader. Tilsetning av fremmede oljer må ikke forekomme. Fraktes og lagres frostfritt.

**Bruksanvisning:****Forarbeid:**

Underlaget skal være tørt, rent, støv – og fettfritt. For rengjøring av takstein anbefales høytrykkspyler med varmtvann og turboddyse. Ved bruk av varmtvann erstatter dette helt eller delvis behovet for kjemi, og holder vaskeeffekten opp, også ved redusert trykk. Høytrykkspyleren brukes med 180 bar eller mer, med variabel avstand. Etter rengjøring må taksteinen tørke.

**Grunning:**

Påfør impregneringsvæske. Egnet for underlaget

**Toppstrøk:**

Mesterens taksteinmaling sprøytes, rulles eller pensles på i jevn tykkelse for å unngå skjolder. Anbefaler at riktig tykkelses påføres over to omganger.

**Generelt:**

For å sikre et godt resultat er grundig rengjøring av taksteinen viktig. For lang holdbarhet må riktig mengde maling påføres i ett eller to lag. Montering av snøfangere kan anbefales for å unngå unødvendig ras og slitasje på malingen.

For mer informasjon se; [www.drywood.no](http://www.drywood.no) FDV og sikkerhetsdatablad.

**Drywood Coating er sertifisert og medlem av:**

**Drywood Norge AS er medlem av:****Mesterens taksteinmaling er testet og bekreftet motstandsdyktig mot svertesopp av:****Ytterligere informasjon:**

Opplysninger på dette produktdatabladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring over tid. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre oppgitte data. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forarbeid, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring med mer. Er det tvil ved bruk av produktet be om ytterligere informasjon.

**Drywood Norge AS**  
**Kilengaten 18 B, 3117 TØNSBERG**  
**Tlf.: 333 80 504**

Revidert: 24.07.14