

# Produktdatablad

## Mesterens gårdsmaling – gårdsrød 608

### Produktbeskrivelse:

Alkydmodifisert akrylmaling for utvendig bruk på treverk. Brukes som mellomstrøk og toppstrøk i system med Mesterens husgrunning. Dekkende utendørs beskyttelse med meget god fargestabilitet og lang værbestandighet. Produktet er grunnet overflatestrukturen meget motstandsdyktig mot sopp.

### Egenskaper:

Drypper lite og tørker raskt. Meget enkel å påføre. Beholder farge- og glans over lang tid.

### Bruksområde:

Benyttes på nytt og tidligere behandlet treverk. Kan også benyttes som toppstrøk på vertikale overflater som metall, mur og plast. Metall, mur må grunnes først med egnet grunning.

### Fysikalske data:

Type:	Basert på akryl og alkyd
Farger:	Gårdsrød 608
Tykkelse:	Kan påføres opp til 1000 mikrometer tykkelse uten sig
Vanntynnbar:	Opp til 10%
Inntrenging:	Opp til 6 treceller inn i høvlet treverk (Furu)
Glans:	60-65 halvblank
Holdbar:	12 måneder, frostfritt i uåpnet spann.
Tørrestoff i volum %:	Ca. 35
Viskositet:	Verdi: 30000-40000 mPa.s – Testmetode: Brookfield DV-I sp64 6rpm
VOC – innhold:	Verdi: < 100 g/l

### Bruksdata:

Anbefalt filmtykkelse, tørr pr strøk:	60-65 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt pr. strøk:	170-190 mikrometer (avhengig av underlaget)
Anbefalt forbruk uhøvlet treverk:	6-8 kvm pr. liter
Anbefalt forbruk høvlet treverk:	8-10 kvm pr. liter
Påføringsmetode:	Egnet pensel, rull med etterstryking eller malingsprøyte
<b>Veiledende data for malingsprøyte (HT Sprøyte):</b>	
Dyse:	0,015
Viftevinkel:	40-60 grader
Malingstrykk:	150-180 kg
<b>Tørketider (ved 20 gr.C, 65% R.H og 35 my filmtykkelse, tørr):</b>	
Støvtørr:	Ca. 30 minutter
Overmalbar:	Ca. 2 timer
Rengjøringsmiddel:	Vann og såpe eller annet egnet rengjøringsmiddel

**Sikkerhetsdatablad:**

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad av Teknologisk Institutt for dette produktet.  
EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks 100 g/l VOC.

**Brannfareklasse:**

Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Ved brann dannes tykk sort røyk.

**Diverse:**

Produsent:	Drywood Coatings B.V - Nederland
Brekking:	Ferdig blandet gårdsrød 608
Emballasjestørrelser:	3-10 og 20 liter
Anmerkninger:	Røres før bruk. Sjekk om fargen er riktig. Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingsfilmen er tørr. Temperaturen i luften og underlaget må være over + 8 grader. Husk endevedsbehandling 3-4 strøk vått i vått. Tilsetning av fremmede oljer må ikke forekomme. Fraktes og lagres frostfritt.

**Bruksanvisning:**

<b>Forarbeid:</b>
Underlaget skal være tørt, rent, støv – og fettfritt.
<b>Forbehandling:</b>
Nytt treverk, som har stått ubehandlet i 4-6 uker eller lengre rengjøres med husvask og pusses lett i fiberretningen. Blødende tresorter bør forbehandles med egnet grunning. Tidligere behandlet treverk rengjøres med kraftvask. Løs maling fjernes ved skraping. Påfør sopp- og algedreper - skal tørke på overflaten. Fuktigheten i treverket må være under 16%.
<b>Grunning:</b>
Bar, friskt treverk påføres 1 strøk grunning som strykes godt ut. Bar endeved må påføres 3-4 strøk vått i vått.
<b>Mellomstrøk/toppstrøk:</b>
Etter grunning påføres 2 strøk Mesterens gårdsmling, anbefaler 3 strøk på sørsiden og værtutsatte steder. Der det tidligere er behandlet påføres 2 strøk Mesternes gårdsmling. Påføres med egnet kost, rulle med etterstryking eller malingsprøyte.
<b>Generelt:</b>
For å sikre et godt resultat og lang holdbarhet er det viktig å påføre nok maling på kanter og hølvede flater/detaljer. Utstikkende profil (fjæren) på kledningsbord kan ved fresing få en hinne som maling får dårlig heft på. Viktig at utstikkende profil blir pusset/rubbet for bedre vedheft.
Endevenden ned mot vannbrettet på vindu er viktig å male før det blir satt opp. Avrund skarpe kanter. Tidligere tjære-/mineraloljebehandling kan gi misfarging av nytt mellom og toppstrøk. Gjør prøveoppstrøk.
Sol på halvtørr maling kan gi skinntørring og solblærer. Dugg kan gi mattskjolder. Vær oppmerksom på linolje/fuktproblemer. Maling av tidligere linolje behandlede flater kan gi bobler. Kontakt drywood for

veiledning. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi avflaking/saltutfelling.

**Anbefalinger: Vi anbefaler IKKE malingen til bruk på høvlede impregnerte materialer, bl.a terrassebord og rekkverk.**

Ved behandling av ny kledning må malingen etterkontrolleres for sprekker som kan oppstå grunnet store bevegelser mellom not og fjær. Treverk kan utvide seg og trekke seg sammen. Om synlige krympesprekker oppstår må dette etterbehandles/males med Mesterens gårdsmaaling. Dette gjelder også ved overmaling av andre farger. For mer informasjon se; [www.drywood.no](http://www.drywood.no) FDV og sikkerhetsdatablad.

#### Drywood Coating er KOMO sertifisert og medlem av Coatings Care.



#### Ytterligere informasjon:

Opplysninger på dette produktdatabladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring over tid. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre oppgitte data. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forarbeid, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring med mer. Er det tvil ved bruk av produktet kontakt oss for ytterligere informasjon.

Drywood Norge AS  
Kilengaten 18 B  
3117 TØNSBERG  
Tlf.: 333 80 504

Revidert: 17.07.14