

Produktdatablad

Mesterens husmaling

Produktbeskrivelse:

Alkydmodifisert akrylmaling for utvendig bruk på treverk og mur. Brukes som mellomstrøk og toppstrøk i system med Mesterens husgrunning. Dekkende utendørs beskyttelse med meget god fargestabilitet og lang værbestandighet. Produktet er grunnet overflatestrukturen meget motstandsdyktig mot sopp.

Egenskaper:

Drypper lite og tørker raskt. Meget enkel å påføre. Beholder farge- og glans over lang tid.

Bruksområde:

Benyttes på nytt og tidligere behandlet treverk. Kan også benyttes som toppstrøk på vertikale mur overflater, metall og plast. Mur og metallet må grunnes først med egnet grunning/impregnering.

Fysikalske data:

Type:	Basert på akryl og alkyd
Farger:	Blandes i de fleste kjente farger. NCS, Ral, etc.
Tykkelse:	Kan påføres opp til 1000 mikrometer tykkelse uten sig
Vanntynnbar:	Opp til 10%
Inntrenging:	Opp til 6 treceller inn i uhøvlet treverk (Furu).
Glans:	60-65 halvblank
Holdbar:	12 måneder, frostfritt i uåpnet spann.
Tørrestoff i volum %:	Ca. 35 – avhengig av farge
Viskositet:	Verdi: 30000-40000 mPa.s – Testmetode: Brookfield DV-I sp64 6rpm
VOC – innhold:	Verdi: < 100 g/l

Bruksdata:

Anbefalt filmtykkelse, tørr pr. strøk:	60-65 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, våt pr. strøk:	170-190 mikrometer (avhengig av underlaget)
Anbefalt forbruk uhøvlet treverk:	6-8 kvm pr. liter
Anbefalt forbruk høvlet treverk:	8-10 kvm pr. liter
Påføringsmetode:	Egnet pensel, rull med etterstryking eller malingsprøyte
Veiledende data for malingsprøyte (HT Sprøyte):	
Dyse:	0,015
Viftevinkel:	40-60 grader
Malingstrykk:	150-180 kg
Tørketider (ved 20 gr.C, 65% R.H og 35 my filmtykkelse, tørr):	
Støvtørr:	Ca. 30 minutter.
Overmalbar:	Ca. 2 timer
Rengjøringsmiddel:	Vann og såpe eller annet egnet rengjøringsmiddel

Sikkerhetsdatablad:

Det er utarbeidet sikkerhetsdatablad av Teknologisk Institutt for dette produktet.
EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks 100 g/l VOC.

Brannfareklasse:

Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Ved brann dannes tykk sortrøyk.

Diverse:

Produsent:	Drywood Coatings B.V - Nederland
Brekking:	Kan brekkes på de fleste blandemaskiner.
Emballasjestørrelser:	Hvit farge og baser: 1-2,7-3-9 og 10 liter
Anmerkninger:	Røres før bruk. Sjekk om fargen er riktig. Mal ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingsfilmen er tørr. Temperaturen i luften og underlaget må være over + 8 grader. Husk endevedsbehandling 3-4 strøk vått i vått. Tilsetning av fremmede oljer må ikke forekomme. Fraktes og lagres frostfritt. Baser må ikke brukes ublandet.

Bruksanvisning:

Forarbeid:
Underlaget skal være tørt, rent, støv – og fettfritt.
Forbehandling:
Nytt treverk, som har stått ubehandlet i 4-6 uker eller mer, rengjøres med husvask og pusses lett i fiberretningen. Blødende tresorter bør forbehandles med egnet grunning. Tidligere behandlet treverk rengjøres med kraftvask. Løs maling fjernes ved skraping. Påfør sopp- og algedreper - skal tørke på overflaten. Fuktigheten i treverket må være under 16%. For å slippe tørkesprekker mellom bordkledningen anbefaler vi maks 12% fuktighet. Hvis ikke vent 14 dager mellom hvert strøk.
Grunning:
Bar, friskt treverk påføres 1 strøk grunning som strykes godt ut. Bar endeved må påføres 3-4 strøk vått i vått.
Mellomstrøk/toppstrøk:
Etter grunning påføres 2 strøk Mesterens husmaling, anbefaler 3 strøk på sørsiden og værtutsatte steder. Der det tidligere er behandlet påføres 2 strøk Mesterens husmaling. Påføres med egnet kost, rull med etterstryking eller malingssprøyte.
Generelt:
For å sikre et godt resultat og lang holdbarhet er det viktig å påføre nok maling. Spesielt på kanter og høvlede flater/detaljer. Utstikkende profil (fjæren) på kledningsbord kan ved fresing få en hinne som maling får dårlig heft på. Viktig at utstikkende profil og høvlede flater blir pusset/rubbet for bedre vedheft.
Endevenden ned mot vannbrettet på vindu er viktig å male før det blir satt opp. Avrund skarpe kanter. Tidligere tjære-/mineraloljebehandling kan gi misfarging av nytt mellom og toppstrøk. Gjør prøveoppstrøk.

Sol på halvtørr maling kan gi skinntørring og solblærer. Dugg kan gi mattskjolder. Vær oppmerksom på linolje/fuktproblemer, tidligere linoljebehandlede flater kan gi bobler. Ta kontakt med Drywood for mer utfyllende forklaring. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi avflaking/saltutfelling.

Anbefalinger: Vi anbefaler IKKE malingen til bruk på høvlede impregnerte materialer, bl.a terrassebord og rekkverk.

Ved behandling av ny kledning må malingen etterkontrolleres for sprekker som kan oppstå ved bevegelser mellom not og fjær. Treverk kan utvide seg og trekke seg sammen. Om synlige krympesprekker oppstår må dette etterbehandles/males med Mesterens husmaling. Dette gjelder også ved overmaling av andre farger. For mer informasjon se; www.drywood.no, FDV og sikkerhetsdatablad.

Drywood Coating er sertifisert og medlem av:



Drywood Norge AS er medlem av:

Treteknisk



Mesterens husmaling er testet og bekreftet motstandsdyktig mot svertesopp av:



Ytterligere informasjon:

Opplysninger på dette produktdatabladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring over tid. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre oppgitte data. Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forarbeid, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring med mer. Er det tvil ved bruk av produktet kontakt oss for ytterligere informasjon.

Drywood Norge AS
Kilengaten 18 B, 3117 TØNSBERG
Tlf.: 333 80 504

Revidert: 10.07.14

